

PRODUKTDATABLAD

Casco Cascol Floor M1

M1 certificeret lim til limning af fer og not i lamelparket



PRODUKTBESKRIVELSE

Fugtbestandig PVAc lim der anvendes til fer og not limning af lamelparket.

ANVENDELSE

Velegnet til fuge- og montagelimning, til tømrerarbejde og møbler hvor der kræves en fugtbestandig fuge

EGENSKABER

- Høj trækstyrke
- Høj varmebestandighed
- Hurtigthærdende fugtbestandig klæbemiddel.
- Optimeret viskositet til fer og not samlinger i lamineret parket på ca. 15 mm tykkelse

GODKENDELSE / STANDARDER

- EN 204/205 klasse D3
- Emission klasse M1 for byggematerialer
- EC1+

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	PVAc dispersion
Emballage	750 ml plastflaske
Farve	Hvid – transparent efter hærdning
Holdbarhed	Casco Cascol Floor M1 har en holdbarhed på 24 måneder fra produktionsdatoen, hvis den opbevares forsvarligt i ubeskadiget, original, forseglet emballage, og hvis opbevaringsbetingelserne er opfyldt.
Opbevaringsforhold	Casco Cascol Floor M1 skal opbevares tørt, beskyttet mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C.
Densitet	~1.00 kg/l
Tørstofindhold vægt	~45%
Konsistens	Tykflydende

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20°C til +70°C
------------------------	-----------------

ANVENDELSE

Forbrug	100-250 g/m ² , på hårdttræ og eksotiske træsorter anbefales fordeling på begge sider. Til 15 mm lamineret parket en 0,75 l flaske dækker 15-20 m ² .
Arbejdstemperatur	+18°C til +22°C
Fugtindhold i underlaget	5-14%, helst 7-10%
Skinddannelsetid	~5 min. max. (bøg/ bøg, 23 °C)
Pressetid	~10 min. minimum (bøg / bøg, 23 °C)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Træets fugtindhold bør ikke overstige 15 %
- Ikke egnet til kontinuerlig nedsænkning i vand
- Ikke fryse-tø-stabil
- Må ikke anvendes ved temperaturer under +10°C
- Brug ikke Casco Cascol Floor M1 til bærende konstruktioner

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, fri for olier, fedt, støv og løse sprøde partikler. Casco Cascol Floor M1 klæber uden primere og/eller aktivator. Træets fugtindhold skal ligge i området 5 – 14 %, helst 7-10 %. Bedste resultater opnås, hvis friskhøvlet materiale.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Værktøj: Frottéhåndklæde, børste eller rulle, til parket ingen.

Efter den nødvendige forberedelse af underlaget rystes flasken godt før påføring. Anvend Casco Cascol Floor M1

med en børste, tandspartel eller rulle på én træoverflade. Ved limning af hårdttræ og eksotisk træ skal Casco Cascol Floor M1 påføres på begge limoverflader. Påfør ikke for meget, da dette vil forsinke hærdningen. Saml soverflader og påfør et tryk på ~0,5-1,0 MPa inden for 10 minutter. Rengør overskydende lim efter fastspænding med en fugtig klud. Overflader af blødt træ (f.eks. fyrretræ) kræver en pressetid på ~10 – 15 minutter ved 23°C. Hårdtræsunderlag (fx eg eller teak) kræver længere pressetid. Store underlag kræver også længere pressetid.

Træets oprindelse, type og fugtindhold samt omgivende forhold som temperatur og luftfugtighed vil påvirke både åbne- og pressetiden. Ved montering af dyvler skal limen påføres i huller.

For limning af parket

Læs vejledningen fra leverandøren af gulvparketmaterialet grundigt. Følg leverandørens individuelle instruktioner for påføring af limen i rillen. Kontroller, at alle fer og riller er fri for snavs. Skær mundstykket til og kontroller strømmen af klæbemidlet, som let skal spredes ind i rillen. Tryk sammen inden for 10 min. Hvis trykket er for højt, reduceres mængden af klæbemiddel gradvist. Den normale mængde lim er 5 – 6 g/m not- og fjersamling.

Dette svarer til ~15 – 20 m² 15 mm lamineret parket/0,75 liter flaske. Rengør straks klæbemiddelspild fra parketgulvet med en fugtig klud. Tørret klæbemiddel kan rengøres med Casco Limtvätt eller ethanol. En fortest anbefales, da Casco Limtvätt delvist kan opløse især træoliebehandlet parket. Ethanol er et mildere, men meget svagere opløsningsmiddel. Lad limen tørre i mindst 12 timer, før gulvet tages i brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr umiddelbart efter brug med en fugtig klud. Efter hærdning kan restmateriale kun fjernes mekanisk eller med methanol.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Casco Cascol Floor M1
Maj 2022, Version 01.01
020513030000000087

CascoCascolFloorM1-da-DK-CASCO-(05-2022)-1-1.pdf